SELLADOR DE MADERA

FONDO TAPAPOROS PARA MADERA, A BASE DE NITROCELULOSA

B-40

DESCRIPCIÓN

Producto formulado a base de nitrocelulosa, resinas sintéticas plastificantes y solventes balanceados.

USOS

- Para el sellado de poros en superficies de madera en general.
- Venestas, aglomerados, muebles, armarios, maderas decorativas, etc.
- Este producto no es de acabado: se le debe aplicar encima un barniz como protección.

VENTAJAS

- Ahorra el consumo de la pintura o del barniz de acabado que se aplicará en maderas.
- Nivelada la superficie permitiendo un acabado más fino en la pintura o barniz.
- Uniforma la absorción de las pinturas de acabado evitando que existan diferencias de brillo al secar.
- El sellador para madera seca rápidamente al tacto, permitiendo manipular las piezas apenas después de minutos de su aplicación.
- Se lija en seco fácilmente después de 1 hora de su aplicación.
- Se puede usar como acabado en superficies no expuestas a la intemperie y al abuso mecánico.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Lijar cuidadosamente la superficie con lijas 120 a 400.
- Eliminar el polvo con escobillón de pelo, brocha o soplando con aire comprimido seco.
- Si se quiere cambiar (embellecer o uniformar) el tono de la madera, se puede aplicar previamente TINTE PARA MADERA (al agua o al solvente) MONOPOL (B-55) ya sea con pelotilla o soplete.

MODO DE EMPLEO

- Mezclar bien el producto antes de usar.
- Diluir si es necesario con THINNER NITROLAC MONOPOL 3007 o THINNER UNIVERSAL MONOPOL 3030 hasta un 50%.
- Aplicar a soplete, brocha o pelotilla. Dejar secar y lijar entre manos para lograr una mejor adherencia.

- Barnizar sobre el sellador con barnices a base de nitrocelulosa o resinas alquídicas como ser: NITROCLEAR (C-25), COPAL (B-10), CRISTAL (B-15), MARINO (B-20), PISOTHANE (B-22).

RECOMENDACIONES

- Evitar barnizar a temperaturas inferiores a 6°C y/o humedad relativa mayor a 90%.
- No se recomienda el uso de barnices de base poliuretano bi-componente o poliéster sobre el sellador, ya que se pueden presentar problemas de adherencia. Para estos casos se aconseja usar el FONDO POLIURETANO (B-50) transparente o el PRIMER POLIURETANO (B-65) con color en vez del SELLADOR DE MADERA.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame importante en la piel, sacar la ropa y lavar el área con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

TRATAMIENTO ANTIHONGO/ANTITERMITA

PREVENTIVO

- ANTITERMITAS MONOPOL (B-05)

ENTINTADO DE LA MADERA

- TINTE PARA MADERA AL AGUA MONOPOL (B-55)

B-40

- TINTE PARA MADERA AL SOLVENTE MONOPOL (B-55)

PINTADO FINAL CON COLOR

- PINTURA SINTÉTICA BRILLO (A-05)
- PINTURA SINTÉTICA MATE (A-10)
- PINTOLEO (A-06)
- NITROLAC (C-20)
- LACABRIL (B-63)

BARNICES DE PROTECCIÓN

- BARNIZ COPAL (B-10)
- BARNIZ CRISTAL (B-15)
- BARNIZ MARINO FILTRO SOLAR (B-20)
- BARNIZ LACABRIL (B-64)
- BARNIZ NITROCLEAR (C-25)
- BARNIZ PISOTHANE (B-22)

DILUYENTE

THINNER UNIVERSAL MONOPOL 3030

THINNER NITROLAC MONOPOL 3007

THINNER ECONÓMICO MONOPOL

SISTEMA DE APLICACIÓN

Pelotilla: Muy bueno, diluir hasta un 50% con

THINNER UNIVERSAL 3030

Soplete: Bueno, diluir 50% con THINNER UNIVERSAL MONOPOL 3030

TIEMPO DE SECADO (25°C)

Al tacto: 5 minutos

Lijado: 1 hora

Total: 3 horas

ACABADO SECO

Semimate

NÚMERO DE MANOS

Se recomienda aplicar 2 a 3 capas de SELLADOR DE MADERA.

ESPESOR RECOMENDADO POR CAPA

30 a 40 micrones (seco)

RENDIMIENTO TEÓRICO

Depende de la porosidad de la madera.

Aproximadamente: 20-25 m²/galón a 30-40 micrones de espesor seco.

(VER TABLA DE RENDIMIENTO TEÓRICO)

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Por peso: 28% +/- 1%

Por volumen: 24 +/- 1%

ENVASES

1/4 Galón (0.9 litros)

1 Galón (3.5 Litros)

Balde de 18 litros

Turril de 200 litros

PRESENTACIÓN

Transparente (código 607000)