



LANDECOLOR, S. A.

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALVIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

1/2

### PINTURA AL SILICATO

**Pintura de tipo mineral basada en silicato potásico con excelentes propiedades sobre fondos de superficies minerales y resistencia a las influencias climatológicas, y de porosidad muy elevada al vapor de agua. Para la coloración se utilizan pigmentos especiales con alto poder cubriente y gran resistencia a los rayos ultravioletas.**

**HOMOLOGADA.**

#### CARACTERISTICAS TECNICAS

- *Peso específico:* 1,370 ± 0,050 gr./c.c. a 20°C.
- *Viscosidad:* 80 ± 5 UK a 20 °C
- *Brillo:* mate
- *pH:* 10,5.
- *Extracto seco:* 32 ± 1% en volumen.
- *Secado al tacto:* 30 minutos
- *Repintado:* 6-8 horas.

#### RENDIMIENTO

El rendimiento es de **3-4 m<sup>2</sup>/kg.**, dependiendo de las condiciones del soporte.

#### SUMINISTRO

Se suministra en envases de 15 litros.

#### USOS

Producto adecuado para decoración y rehabilitación de fachadas de superficies minerales (enfoscados de cemento o de arena, hormigón, piedra natural ...) en edificios históricos, monumentos, etc. El fondo debe estar fraguado y completamente seco.

Antiguas capas de pinturas al óleo y de pinturas en dispersión, las cuales forman películas, deben ser totalmente eliminadas.

Se deben proteger cuidadosamente todas las superficies sensibles a la alcalinidad como son por ejemplo, ventanas esmaltadas, aluminios, vidrio, mármol, etc.



**LANDECOLOR, S. A.**

FABRICA: Polígono Industrial n.º 1

C/. Soria, 38 - Teléf. 91.884 33 59 - Fax 91.884 40 71 - 28864 AJALMIR (Madrid)

Fax ventas: 91 884 43 39

e-mail: landecolor@landecolor.com

web: www.landecolor.es



## FICHA TÉCNICA

2/2

# PINTURA AL SILICATO

## COLOR

Blanco. Otros colores consultar.

## MODO DE EMPLEO

Se recomienda remover el producto antes de usarlo a fin de conseguir una total homogeneización del contenido del envase.

Los soportes deben estar limpios, secos y exentos de polvo, grasa y otras impurezas. En superficies encaladas es necesario un lavado con agua a presión.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, con la precaución de usar equipos resistentes a pH alcalino.

Se recomienda la aplicación de una primera mano de Imprimación Al Silicato diluida 1:1 con agua, seguida de 2-3 manos de Pintura Al Silicato con una dilución máxima de 10% con nuestro Diluyente para Pintura Al Silicato.

Gracias a las características de este producto, quedan totalmente cubiertas las pequeñas grietas que pudieran existir (hasta 0,3 mm.).

Este fabricado no daña al medio ambiente.

Las herramientas deben de limpiarse con agua antes del secado de las mismas.

Este producto es cáustico y necesita de la protección de guantes y gafas.

## ALMACENAJE

Hasta 24 meses en envase original cerrado.

Presérvese de las heladas y la exposición directa al sol.



Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y suministro. Nuestros consejos técnicos de utilización, expresados verbalmente, por escrito o por medio de ensayos, son ofrecidos de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Constituyen simples indicaciones, que no comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Uds. mismos que los productos por nosotros suministrados corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Uds., realizando sus propios controles y ensayos.

La aplicación y la utilización de los productos, escapan a nuestras posibilidades de control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo responsabilizarnos de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no son óbice para que deban determinar Uds. sus propias medidas, adaptadas a las propias condiciones de sus instalaciones. Nos reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los mismos.

Edición 30-06-11. Anula las anteriores