

FICHA TECNICA

Edición: Enero 2007

1. Producto: TAPAPOROS AL AGUA**Cód. A2 220 0000**

Fondo poliuretano monocomponente para la preparación de superficies de madera, para su barnizado o lacado. En interiores.

- * **Secado rápido.**
- * **Gran dureza.**
- * **Lijado fácil.**
- * **Gran capacidad de relleno.**
- * **Sin olor.**

2. Características Técnicas:

- * Naturaleza: Poliuretano.
- * Acabado: Mate.
- * Color: Incoloro. Se puede teñir con Valchromie hasta un 2%.
- * Rendimiento: 10-12 m²/lt.
- * Densidad: 1,01+/-0,02 kg/lt
- * Viscosidad: 70-80 K.U.
- * Volumen de sólidos: 34 ± 1%
- * Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- * Secado: 30 minutos
- Lijado: 3 horas.
- * Repintado: 3 horas
- * COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) Medio 8,00-24,99 Valor límite de la UE para el producto A/e: 150 g/L (2007), Contenido máximo en COV 135 g/L.

3. Preparación de las superficies:**3.1. Superficies nuevas:**

Se aplica directamente después del mecanizado de la madera.

Se podrá teñir la madera antes de aplicar TAPAPOROS, si se dispone del tinte adecuado (al alcohol, mixtos, etc.).

3.2. Repintado:

Este producto se aplicará siempre sobre madera, por lo cual deberán eliminarse todo tipo de protecciones anteriores y actuar como en madera nueva.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto: *TAPAPOROS AL AGUA*

Cód. A2 220 0000

4. Modo de empleo:

- * Remover cuidadosamente para no formar espuma, hasta homogeneizar el contenido del envase.
- * Producto listo al uso. No se recomienda diluir.
- * Aplicar a brocha o rodillo, a espesores de 25-35 micras secas, por mano, a temperatura superior a 5°C y humedad relativa inferior al 70%.
- * Lijar la fibra de la madera con lija nº 180 a 220, una vez seco el producto.

El valor de COV's referido en el apartado 2 es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros.

No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

* Limpiar manchas y útiles empleados con agua, antes que se sequen. Después será necesario DISOLVENTE UNIVERSAL.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 4 lt. - 0,750 lt.

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

6. Estabilidad en almacén:

En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

*Para la decoración y protección de toda clase de superficies de madera, en interiores.
Gracias a su excelente grado de relleno permite obtener unos acabados impecables después del posterior barnizado.
Excelente preparación para el lacado en bricolaje doméstico, marcos, armarios, sillas, mesas, etc.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe pero sin garantías sobre los resultados finales ya que estos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.