

HOJA TÉCNICA

REF: **91.009**

TAPAGOTERAS "CINCO AROS"

MONGAY, S.A.

DESCRIPCIÓN

Fluido para sellar las fisuras, por donde penetra el agua, evitando los deterioros que se producen al introducirse ésta en la estructura.

CAMPO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse sobre hormigón, ladrillo, madera.

Se utiliza en reparaciones que requieran un difícil acceso. El tapagoteras al ser líquido tiene un buen poder de penetración sellando la zona y evitando la entrada de agua.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 0,880 g/cm³ a 20°C


Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: > 21 °C

Tiempo de secado al tacto: 5 horas aprox., según grossor aplicado

Contenido sólido: 35 %

Viscosidad de suministro: pastoso



HOJA TÉCNICA

REF: **91.009**

TAPAGOTERAS "CINCO AROS"

MONGAY, S.A.

MODO DE EMPLEO

Se aplica vertiéndolo por las grietas o bien en brocha o espátula para repasar las pequeñas juntas entre baldosas.

deberán limpiarse los utensilios sucios. Dilución Puede emplearse **20.402 Diluyente "Imperial" Desodorizado** o bien **20.300 Diluyente "Go-Gay"**.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Se reblandece con el calor.

Adherencia: Buena.

Elasticidad: Buena.

OBSERVACIONES

Para evitar su agrietamiento por el sol y las heladas, deberá cubrirse la zona con losetas o lámina de aluminio bien soldada.