

B06 Barniz Antirrayado Poliuretano 2 comp.

NATURALEZA

Barniz de dos componentes incoloro de naturaleza acrílico-poliuretano, en base solvente.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Brillante y Mate
Densidad:	0,90-1,00 grs/cm ³
Rendimiento teórico:	8-10 m ² /litro
Repintado:	8 horas mínimo
Diluyente:	Disolvente Poliuretano
Colores:	Incoloro

CARACTERÍSTICAS

- Confiere al soporte acabados decorativos con una excelente resistencia a la abrasión y buen comportamiento frente agentes químicos.
- Proporciona acabados industriales de alta calidad.
- Excelente adherencia sobre morteros y hormigones.
- Impermeable al agua.
- Sellador de pavimentos epoxy.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Recomendado para la protección y decoración de todo tipo de pavimentos cementosos; hormigón tanto en interior como en exterior.

Aplicable como capa de acabado sobre recubrimientos epoxy / poliuretano.

Resistente a la intemperie y rayos UV.

B06 Barniz Antirrayado

Poliuretano 2 comp.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Mezclar los dos componentes en proporción 4:1 y homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10% con nuestro *Disolvente Poliuretano*; para las manos posteriores se diluirá aproximadamente un 5%.
- Para lograr una buena adherencia entre capa y capa no hay que dejar transcurrir más de 24 horas.
- En acabados satinado y mate es necesario siempre aplicar una primera mano del producto brillante o una imprimación selladora adecuada para evitar posibles veladuras.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de:

Componente A: 4 kilos y 12 kilos.

Componente B: 1 kilo y 3 kilos.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04