

LACABRIL

LACA A BASE DE NITROCELULOSA PARA LAQUEADOS DE MADERA

B-63

DESCRIPCIÓN

Laca a base de nitrocelulosa, resinas sintéticas plastificantes, pigmentos y solventes seleccionados de secado rápido.

USOS

Utilizado en el laqueado de muebles de madera en general, venesta prensada, MDF trupán, etc.

VENTAJAS

- Los pigmentos no tóxicos empleados en su fabricación permiten su empleo en el pintado de muebles, puertas, etc, que están en contacto regular con personas.
- Es de buen rendimiento, brillo, dureza, impermeabilidad y adherencia.
- Tiene buena durabilidad a la intemperie.
- Es de secado rápido.
- Para trabajos en laqueado, MONOPOL ofrece una variedad de colores a pedido.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

SUPERFICIES DE MADERA

- Para obtener un acabado a poro cerrado es necesario primero sellar la madera con MASILLA PARA MADERA MONOPOL (B-60) O MASA RÁPIDA MONOPOL (C-10).
- Lijar entre capas. Aplicar luego unas 2 o 3 capas de SURFACER MONOPOL (C-15) y lijar antes de aplicar la pintura de acabado.

MODO DE EMPLEO

- Mezclar bien la pintura antes de usar.
- Aplicar el producto a soplete. Diluir si es necesario al 50%. Para la última capa se puede diluir al 100%.
- Aplicar capas delgadas de pintura hasta obtener espesor, brillo y buen acabado dejando secar entre 1/2 y 1 hora entre manos.
- Para obtener una superficie más brillante se aconseja dar una mano final con BARNIZ LACABRIL MONOPOL (B-64).

RECOMENDACIONES

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 5°C o humedad relativa mayor a 90%.

- No pintar en áreas industriales con cualquier tipo de agresividad química.
- No pintar sobre superficies alcalinas como hormigón o cemento.
- No pintar sobre materiales bituminosos (asfálticos) pues puede haber sangrado.

PRECAUCIONES

- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de derrame importante sobre la piel, sacar la ropa y lavar el área afectada con bastante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

TRATAMIENTO ANTIHONGO/ANTITERMITA PREVENTIVO

- ANTITERMITAS MONOPOL (B-05)

RELLENO DE DESNIVELES PROFUNDOS

- MASILLA EPÓXICA MONOPOL (F-20)

NIVELACIÓN DE SUPERFICIES

- MASILLA PARA MADERA MONOPOL (B-60)
- MASA RÁPIDA (C-10)

CAPA INTERMEDIA PARA LAQUEADOS

- SURFACER MONOPOL (C-15)

PIGMENTACIÓN

- Este producto se puede colorear o cambiar el tono añadiendo TINTE UNIVERSAL MONOPOL (K-30) en sus 12 colores, en una proporción no mayor de 30 ml de tinte por cada litro de pintura.

B-63

BARNICES DE PROTECCIÓN

- BARNIZ LACABRIL MONOPOL (B-64)
- BARNIZ NITROCLEAR MONOPOL (C-25)

DILUYENTE

THINNER UNIVERSAL MONOPOL 3030
THINNER NITROLAC MONOPOL 3007

SISTEMA DE APLICACIÓN

Soplete convencional: diluir si es necesario 30-50%.

TIEMPO DE SECADO

Al tacto: 6 minutos
Repintado: 1/2 a 1 Hora
Duro: 12 horas

ACABADO SECO

Brillante

NÚMERO DE MANOS

Se recomienda aplicar 2 a 3 capas de LACABRIL.

ESPESOR RECOMENDADO POR CAPA

25-30 micrones (seco)

RENDIMIENTO

20-22 m²/galón a 50 micrones de espesor
color código

BLANCO	640111
ROJO	640340
BERMELLON	640360
CAFE	640790
NEGRO	640990

(VER TABLA DE RENDIMIENTO TEORICO).

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Por Peso: 32% +/- 5% dependiendo del color.
Por Volumen: 27% +/- 3%

ENVASES

1 Pinta (0.22 litros)
1/4 Galón (0.9 litros)
1 Galón (3.5 litros)
Balde de 18 litros
Turril de 200 litros

GAMA DE COLORES LACABRIL