

PAVIFER 600

PAVIMENTOS CLOROCAUCHO

Código: 7003

Descripción

Pintura alídica clorocaucho de acabado semibrillante.

Propiedades

- Fácil aplicación.
- Tiene una gran adherencia sobre las superficies de hormigón y mampostería, y una gran penetración sobre el soporte.
- Transpirable e impermeable al agua
- Buena resistencia a la abrasión
- Resiste los aceites minerales y salpicaduras de productos químicos débiles
- Rápida puesta en servicio
- Buen rendimiento

Superficies de aplicación

Es ideal como pintura protectora y decorativa en suelos de interior de hormigón, en naves industriales, almacenes, talleres, garajes, pistas deportivas, cuyos requerimientos de resistencias generales sean moderados.

Características técnicas

| | |
|----------------------------|--|
| Color: | Rojo, gris y verde. Otros colores sobre pedido. Ver carta "PAVIFER" y /o consultar con el Dpto. Comercial |
| Aspecto: | Satinado. |
| Densidad: | 1,52 – 1,54 k/l (según color). |
| Sólidos en volumen: | 50-54% (según color) |
| Dilución: | "Disolvente Clorocauchos" (Ferroluz). Diluir de 0 a 10% según soporte y sistema de aplicación. |
| Secado al tacto: | 3 horas a 20°C y 60% de humedad relativa |
| Repintado: | Mínimo: 6horas. Máximo: no tiene. |

- Rendimiento teórico:** 10-12 m²/Lt.
- Aplicación:** Brocha, Rodillo.
- Condiciones de aplicación:** La temperatura del ambiente debe ser superior a 8°C y la humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite.

Modo de empleo

OBRA NUEVA (HORMIGÓN):

- Dejar fraguar completamente el hormigón.
- Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Sellado: Aplicar una capa de producto diluido un 20 – 25% con disolvente. Dejar secar 4-6 horas a 20° C.
- Acabado: Aplicar dos capas de PAVIFER 600. Dejar secar 12 horas entre capas.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Si el producto ya aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Si el producto aplicado se encuentra en buen estado y perfectamente adherido al soporte, lijar suavemente, eliminar polvo mediante aspiración y lavar con agua. Dejar secar.
- Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad y adherencia
- Acabado: Aplicar una primera capa de PAVIFER 600, diluyendo al 6-8%. Aplicar una 2ª capa. Dejar secar 12 horas entre capas.

Observaciones

- El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de soportes. Se recomienda para soportes que no sean de hormigón, consultar al departamento comercial
- El producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre pavimentos mojados o que tengan algún defecto en el aislamiento.
- Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear sobre la primera capa recién aplicada sílice fina o sílice gruesa

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35°C.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.