



ESMALTE ACRÍLICO TITANLUX BRILLANTE

Interiores - Exteriores.

Código artículo: 004

TITAN
Decoración

Descripción

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación, con buen aplanamiento y resistencia al roce, incorporando *Silcurane*. Lavable e inodoro. No amarillea.

Interiores y exteriores. Apto para madera, yeso, hierro y mampostería. Puertas, ventanas, paredes, radiadores, muebles, etc., en el hogar, escuelas, clínicas, hoteles, etc.

Datos técnicos

Naturaleza: Acrílica

Acabado: Brillante

Color: Blanco y gama colores

Densidad: Blanco: 1,21 - 1,25 kg/l, colores: 1,02 - 1,26 kg/l

Rendimiento: 12 - 14,5 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 30 - 60 minutos

Repintado a 23°C 60% HR: 6 - 8 horas

Métodos de Aplicación: Brocha, rodillo y pistola

Diluyente: Agua

Condiciones de aplicación, HR<80%: +10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.

Teñido: Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional

Volumen Sólidos: Blanco: 34,5 - 35 %, colores: 32 - 36 %

COV: 2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COVs 90 g/l

Presentación: 4l, 2,5l, 750ml, 375ml y 125ml.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Superficies no preparadas: Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar *Titanxyl Lasur Fondo al Agua* ó *Selladora TITAN* según necesidades.

Hierro: aplicar *Imprimación Sintética Ecológica*. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de imprimación. En interiores, una capa será suficiente.

Otros soportes: Consultar.

En todos los casos para:

Interiores: acabar con 1 o 2 manos de *Esmalte Acrílico Titanlux* en capa abundante, sin trabajar demasiado.

Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de **Esmalte Acrílico Titanlux** en capa abundante, sin trabajar demasiado.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de **Esmalte Acrílico Titanlux**.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Fecha de actualización 03/2014

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 | R. Fonte Cova - Ap. 2020
08820 El Prat de Llobregat | 4471-908 Avioso Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.titanlux.com

