

Descripción

DEVAFOND 8 es un fondo de poliuretano de dos componentes, en base solvente, para el suelo.

Propiedades

DEVAFOND 8 destaca principalmente por su **buen poder cubriente**, buena brochabilidad y gran resistencia al sobrebarnizado.

Características

Viscosidad Sólidos Densidad

2x1 con Devafond 8 B : 24 – 26sg Copa FordNº4 A 20°C
Materia Seca 51 – 53 %
0,99 – 1,01 g/cm³

Aplicaciones

Sobre cualquier madera.
Utilizar para su aplicación brocha ó rodillo.

Modo de empleo

La superficie a barnizar debe estar seca y libre de ceras y otros productos grasos.

Mezclar bien el producto según las instrucciones que aparecen en la etiqueta, removiendo bien 2 partes del componente A con 1 parte del componente B. Dejar reposar 5 minutos.

Para obtener el máximo resultado del producto y evitar problemas de aplicación la temperatura a la hora de aplicar debe ser entre 15°C y 25°C y la humedad relativa 60%.

Una vez seca la primera capa pasar una lija fina de grano 240 (con máquina orbital) para quitar el repelo y después de limpiar o aspirar el polvo, acabar con un barniz de poliuretano.

No barnizar con temperaturas inferiores a 10°C y humedad superior al 75%

Tiempo de secado

Tacto Lijado Repintado

4 horas
Maquina orbital ó vibradora en 5 – 6 h
6 - 8 horas

Rendimiento

8 - 10 m²/Kg, dependiendo de la naturaleza del soporte.

Recomendaciones

En Procurar aireación suficiente.

Usar indumentaria y guantes (de PVC o goma) adecuados y protección para los ojos/cara. En puestos de trabajo no suficientemente ventilados se recomienda mascarilla de aire fresco o filtro de combinación A2-P2 para trabajos breves.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR.

Después de contacto con los ojos, lávenlos cuidadosa y minuciosamente con agua. Acúdase a un oculista.

Después de contacto con la piel lávese con agua y jabón.

En caso de irritación de las vías respiratorias o en caso de ingestión consúltese con un médico.

AGÍTESE ANTES DE USAR

Fecha máxima de almacenamiento en el envase original cerrado: 12 meses.

Observaciones

Este producto cumple con la Directiva 2004/42/CE (RD.227/2006), relativa a la limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos.

NOTA:

Los datos comprendidos en esta ficha, han sido tomados a 20° C. de temperatura y a 65% de humedad relativa. La información en ella contenida, corresponde a nuestras experiencias y se ofrece únicamente a título orientativo, no haciéndonos responsables del resultado final de la aplicación del producto, pero sí, de los datos y constancia de las características físico-químicas que constan en ella..