

I22 Imprimación

Ignífuga M1

NATURALEZA

Imprimación anticorrosiva que por su comportamiento frente al fuego esta clasificada como ignífuga, Bs1d0.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Mate
Densidad:	1,50 ± 0,5 grs/cm ³
Sólidos en volumen:	≈ 51± 2 %
Rendimiento teórico:	9- 10 m ² /kilo
Espesor:	húmedo: 75-85 micras por capa seco: 40-50 micras por capa
Repintado:	24 horas
Diluyente:	Disolvente Sintético Industrial
Colores:	Rojo y gris
COV suministro:	418 grs/ litro

CARACTERÍSTICAS

- Buena adherencia y cubrición sobre acero.
- Posee un excelente poder anticorrosivo y resistencia a ambientes agresivos.
- Ignífuga clasificada como Bs1d0 (anterior clasificación M-1), compatible con sistemas intumescentes.

I22 Imprimación

Ignífuga M1

CAMPOS DE APLICACIÓN

Es una imprimación idónea para la protección anticorrosiva de superficies de acero que deben ser recubiertas con sistemas ignífugos o intumescentes contra el fuego.

MODO DE EMPLEO

- Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Diluir de un 0-5 % con nuestro *Disolvente Sintético Industrial* para su aplicación a brocha o rodillo, para aplicación aerográfica la dilución será de un 10-15% y para aplicar con equipo air-less de un 5-10%.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Se presenta en envases de 5 kilos y 25 kilos.

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04