

# GECOL Lechada

Mortero blanco para el relleno de juntas

Excelente blancura y luminosidad.

Usos en interiores.

Elaborado con cemento blanco de alta resistencia.

Correcta limpieza y mantenimiento.



Usos





## Campos de aplicación

Mortero de cemento aditivado para el relleno de juntas finas (hasta 2 mm) en:

- Cerámicas de absorción de agua media - alta.
- Cerámicas rectificadas de absorción de agua media - alta.
- Barro cocido.

Aplicación en suelos y paredes, interiores, de uso civil, comercial.



## Modo de empleo

### 1 Recomendaciones previas

- No aplicar si se prevén heladas o a pleno sol.
- No reamasar el producto una vez que haya iniciado el endurecimiento.
- Una vez aplicada y rellena la junta, no es aconsejable espolvorear la misma con **GECOL LECHADA**, para evitar una reducción en sus resistencias mecánicas finales.
- En caso de duda, consultar siempre con nuestro Departamento Técnico.

### 2 Preparación del soporte

- Baldosas porosas o rugosas, antes de rejuntar, protegerlas con una imprimación con el fin de evitar que estas se manchen y además facilitar la posterior limpieza de las mismas.
- Antes del rejuntado, comprobar que la colocación de las piezas cerámicas se ha desarrollado correctamente y que las baldosas estén perfectamente ancladas al soporte.
- Los soportes deben estar totalmente secos.
- Efectuar el rejuntado respetando el tiempo de espera indicado en la ficha técnica del adhesivo empleado.
- En caso de colocación con mortero convencional, es necesario esperar de 7 a 10 días en pavimentos y de 2 a 3 días, al menos, en el caso de los revestimientos.
- Antes de proceder al rejuntado, sobre el soporte seco, es conveniente humedecer uniformemente las juntas, teniendo presente sin embargo, que demasiada humedad o una temperatura inferior a 5° C, no garantizará una buena consistencia de la misma.
- Para no dificultar la tarea de adhesión de **GECOL LECHADA**, se debe tomar la precaución de no ensuciar los bordes de las baldosas con restos de adhesivo o mortero de cemento.

### 3 Preparación de la mezcla

- Amasar el producto con agua limpia, hasta obtener una pasta homogénea y exenta de grumos.
- Dejar reposar y remezclar nuevamente la pasta.
- La cantidad de agua indicada en el envase es orientativa y puede variar un pequeño porcentaje según la zona geográfica del centro de producción.
- Se pueden obtener mezclas más o menos tixotrópicas según la aplicación a realizar.
- Añadir agua en exceso, puede provocar disminuciones de espesor en la fase plástica del secado, reduciendo con ello las prestaciones finales, así como también una peor aplicación del mortero de juntas.
- El empleo de aguas sucias o salobres provocará la aparición de eflorescencias en la superficie de la misma.

### 4 Aplicación

- Aplicar **GECOL LECHADA** de un modo uniforme sobre la superficie de la baldosa, con la ayuda de una espátula o llana de goma.
- Rellenar todas las juntas, eliminando el exceso de producto de la superficie, moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla aún esté fresca.



### 5 Acabado

- Dejar endurecer la mezcla, al menos, hasta que esta deja de ser plástica (10 a 30 minutos).
- Retirar el exceso de producto con la ayuda de una esponja de celulosa, limpia y húmeda, enjuagándola frecuentemente sin exceso de agua.
- Si la limpieza se produce en una etapa temprana del curado, estando la pasta aún en fase plástica, podemos vaciar parcialmente las juntas.  
Si por el contrario, el rejuntado ya está endurecido, es necesario efectuar una limpieza mecánica, prestando especial atención a esta operación, puesto que puede provocar un deterioro sobre la superficie de las baldosas.
- Actuar en la limpieza en sentido rotatorio para remover la película de material endurecido sobre las baldosas.
- Evitar en todo momento el uso de esparto, ya que este puede dañar y ensuciar la junta.
- Para conseguir una colocación homogénea, es muy importante que la esponja sea dura, de bastante espesor y dimensión grande, evitando de esta forma la merma de las juntas.
- Acabar la tarea de limpieza con un paño seco.
- Transcurridas 24 horas, limpiar con una esponja húmeda los restos de polvo y asegurar con esto una correcta hidratación y endurecimiento del cemento.
- Concluida totalmente la tarea de limpieza final, en el caso de que la superficie del recubrimiento presentase una veladura, se puede intervenir con **GECOL DESINCRUSTANTE**, al menos 10 días después del rejuntado.  
Usar **GECOL DESINCRUSTANTE** sólo sobre superficies resistentes a los ácidos.

## Límites de empleo

#### No utilizar:

- En exteriores, piscinas, suelos de tráfico intenso, con cerámicas de baja absorción, gres porcelánico, mármol, piedra natural, granito, etc., (utilizar **GECOL JUNTA ANCHA**, **GECOL JUNTA FINA** o **GECOL EPOXI**).
- Sobre metal y materiales plásticos, así como, en locales de uso alimentario, sanitario y con empleo de productos agresivos (ácidos, disolventes, etc.) para ello utilizar **GECOL EPOXI**.
- En juntas de revestimientos cerámicos encolados sobre madera.
- Para el relleno de juntas elásticas de dilatación o fraccionamiento.
- En soportes de elevada deformabilidad, secos y sujetos a remotes de humedad.

## Limpieza

La limpieza de los residuos en las herramientas y en las superficies recubiertas, se realiza con agua antes del endurecimiento del producto.

## Consumo

Fórmula para el cálculo de los consumos:

$$\frac{(A + B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 = \text{kg/m}^2$$

Siendo:

A: largo de la baldosa (mm). C: espesor de la baldosa (mm).  
B: ancho de la baldosa (mm). D: ancho de la junta (mm).

## Consumo estimado (\*)

mm	5 x 5	10 x 10	15 x 15	20 x 20	30 x 30
1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
2	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2

(\*) Varía según las dimensiones de la cerámica, anchura y profundidad de la junta (kg/m<sup>2</sup>).

## Suministro

Sacos de papel plastificado de 25 kg y bolsas de polietileno de alta calidad de 5 kg en cajas de 25 kg (5 kg x 5 bolsas).

Color: blanco.

## Producto

Composición: cemento blanco, polvo calizo y plastificantes.

Densidad aparente del polvo: 1,00 +/- 0,10 kg/litros.

## Almacenaje

24 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y al abrigo de la intemperie.

## Rendimiento

Agua de amasado: 11,5 - 12,5 litros/25 kg aprox.  
2,3 - 2,5 litros/5 kg aprox.

Duración de la vida de la mezcla: 30 minutos.

Tiempo de maduración: 5 minutos.

Relleno de juntas:

Sobre adhesivo: ver dato característico del adhesivo  
Sobre mortero de cemento: 7-10 días en pavimentos y 2-3 días en revestimientos

Anchura de colocación: de 0 a 2 mm.

Transitable: de 12 a 24 horas (dependiendo de las condiciones climáticas).

Puesta en servicio: 3 días (dependiendo de las condiciones climáticas).

Pulido de la superficie: después de 14 días.

Temperatura de aplicación: de +5°C a +35°C (medidos sobre el soporte).

## Prestaciones finales

Resistencia a la compresión después de almacenamiento en seco:  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$

## Advertencias

Previo al empleo de este producto recomendamos consultar el manual de utilización. Los datos aportados en esta documentación técnica, han sido obtenidos en condiciones normalizadas de laboratorio, por lo que pueden variar en función de la puesta en obra y de las condiciones ambientales particulares, las cuales quedan fuera de nuestro control.

**GECOL garantiza el perfecto comportamiento de sus productos auxiliares a las situaciones indicadas. Materiales de otras marcas o situaciones no descritas pueden afectar a las propiedades físicas y estéticas de nuestros productos.**

## Datos de seguridad



XI-IRRITANTE

**R 37/38** Irrita las vías respiratorias y la piel.

**R 41** Riesgo de lesiones oculares graves.

**R 43** Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

**S 2** Manténgase fuera del alcance de los niños.

**S 22** No respirar el polvo.

**S 24** Evítese el contacto con la piel.

**S 26** En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

**S 36/37/39** Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/cara.

**S 46** En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrenle la etiqueta o el envase.

**S 56** Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

**1999/45/CE** El producto contiene reductor de Cromo VI, el periodo de eficacia declarada es el indicado en el envase.