



ADHESIVOS

Plasterbond® Listo

Adhesivo reemulsificable para repellos y morteros

Descripción

Plasterbond® Listo es un adhesivo reemulsificable, especialmente formulado para pegar morteros de entre 5 mm y 15 mm de espesor, a superficies de mampostería, concreto y láminas de fibrocemento o yeso, en interiores y exteriores.

Sobre superficies de

- Mampostería.
- Concreto.
- Láminas de fibrocemento o yeso.

Usos

- Columnas.
- Paredes.
- Vigas.
- Cielos

Ventajas

- Listo para usarse, no requiere ser diluido.
- Mejora la adherencia del repello a la superficie.
- En el momento de repellar, el adhesivo puede estar seco.
- Evita tener que picar las estructuras de concreto para adherir el recubrimiento.
- Resistente a la alcalinidad del cemento, extiende la durabilidad de la adhesión.
- Calidad constante, no se segregan sus componentes.
- Cumple la norma ASTM C 1059, Tipo I.



Plasterbond® Listo

IEQc4.2 Bajas emisiones de VOC:	1 punto
MRc2 Desvío del vertedero:	Hasta 2 puntos

Usar este producto puede contribuir a la certificación LEED de proyectos. Solicite la Hoja LEED INTACO para más detalles.

Modo de empleo

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, bien adherida y libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Puede estar húmeda pero no saturada.

Mezclado:

Revuelva Plasterbond® Listo antes de utilizarlo. No lo diluya con agua ni lo altere de ninguna forma.

Colocación:

Aplique una capa uniforme sobre la superficie seca o húmeda, con brocha o rodillo. Déjelo secar. Coloque el mortero entre 1 hora y 3 días después de aplicado el adhesivo. Asegúrese de

que Plasterbond® Listo esté libre de polvo o suciedad en el momento de colocar el repello. En repellos mayores de 10 mm, coloque la primera capa en un espesor de 10 mm y espere 24 horas antes de colocar capas sucesivas. Deje un acabado rugoso entre capas. Plasterbond® Listo únicamente se coloca antes de la primera capa de repello.

Presentación

	Costa Rica / Nicaragua / Panamá	Ecuador
Presentaciones	Envase plástico de 1 litro (1/4 gal)	
	Envase plástico de 3,8 litros (1 gal)	Envase plástico de 3,8 litros (1 gal)
	Cubeta plástica de 18,9 litros (5 gal)	Caneca plástica de 18,9 litros (5 gal)
	Estañón de 208 litros (55 gal)	Tanque de 208 litros (55 gal)

Datos técnicos

Cumple la norma ASTM C 1059, Tipo I.

Rendimiento

Plasterbond Listo	Rendimiento
1 litro	De 5 m ² a 7,4 m ²
3,8 litros (1 gal)	De 19 m ² a 28 m ²
18,9 litros (5 gal)	De 95 m ² a 140 m ²

El rendimiento varía de acuerdo con la absorción y rugosidad de la superficie.

Limitaciones

No debe usarse en superficies sujetas a constante humedad, inmersión o presión hidrostática, ni con repellos menores de 5 mm o mayores de 15 mm de espesor. Tampoco lo utilice bajo el nivel de tierra, en contrapisos o en pisos exteriores.

Recomendaciones

Mezclas cementicias pobres o con exceso de agua pueden afectar la adherencia de Plasterbond® Listo. Proteja la película aplicada de la suciedad y el polvo hasta colocar el repello. Si ha caído agua sobre Plasterbond® Listo, éste deberá ser reaplicado. Evite el uso de Plasterbond® Listo para adherir repellos industrializados sobre paredes de mampostería. No utilice grasas o aceites como desencofrantes donde luego vaya a utilizar Plasterbond® Listo, sino desencofrantes compatibles como Maxikote® WB-1. Tampoco utilice ácidos en superficies que están o estarán en contacto con Plasterbond® Listo. El tiempo de almacenamiento es de 12 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

Precauciones

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Hoja de Seguridad.

Garantía

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.

Última versión CT: 2015-07-21



Costa Rica
Tel • (506) 2205-3333
Email • clientes.cr@intaco.com

Ecuador
Tel • (593) 373-1555
Email • clientes.ec@intaco.com

Nicaragua
Tel • (505) 2268-6519
Email • clientes.cr@intaco.com

Panamá
Tel • (507) 229-6761
Email • clientes.pa@intaco.com