

calcisecc Nature Encintado

CONSULTAR GAMA
DE COLORES

DESCRIPCIÓN

Calcisecc Nature Encintado es un mortero en base cal con una coloración natural procedente de la propia piedra, exento de pigmentos inorgánicos, ideal para la colocación y el encintado de piedra natural irregular y de ladrillos y bloques caravista, tanto en interior como en exterior.

Calcisecc Nature Encintado es respetuoso con el medio ambiente ya que aprovecha granulometrías de áridos coloreados que habitualmente se desechan, contribuyendo de este modo, a una construcción más sostenible.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Colocación y rejuntado de piedra natural irregular.
- Colocación de ladrillos y bloques caravista.
- Impermeable, térmico y transpirable
- Aplicación interior y exterior, tanto en obra nueva como en rehabilitación.
- Producto decorativo

MODO DE EMPLEO

- Los soportes sobre los que aplicar Calcisecc Nature Encintado deben de ser resistentes, estables, sanos, exentos de polvo, restos de desencofrantes, etc. Se tratarán de soportes convencionales a base de cemento o fábrica de ladrillo.
- En caso de elevada temperatura, viento o sobre soportes muy absorbentes, conviene humedecer el soporte y esperar a la evaporación de la película de agua. En tiempos calurosos y secos se recomienda humedecer el producto 24 h después de la aplicación.
- Añadir agua y mezclar manual o mecánicamente hasta conseguir un mezcla trabajable.
- Aplicar el producto sobre el soporte manualmente y colocar las piezas del modo habitual.
- Una vez colocadas, rejuntar las piezas con el mortero y limpiarlas inmediatamente después del proceso.
- Prever juntas de dilatación y estructurales y de fraccionamiento en función del diseño.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre soportes en base yeso ni con alto contenido en sulfatos.

No aplicar con temperaturas por encima de 35 °C ni por debajo de 5°C.

No aplicar el producto sobre pinturas o soportes poco absorbentes, o en este caso, se recomienda picado mecánico del soporte o aplicación previa de puente de unión adecuado.

Al tratarse de un producto natural el color del mismo puede quedar difuminado o desigual no siendo esto un defecto del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|---|--|
| Granulometría | Continua de 0 a 2 mm |
| Densidad endurecido | 1670 Kg/m ³ aprox. |
| Resistencia a compresión (28 días) | ≥ 7.5 N/mm ² |
| Absorción de agua | ≤ 0.2 Kg/m ² · min ^{0.5} |
| Agua de amasado | 19 % |
| Reacción al fuego | A1 |
| Rendimiento | 17-18 Kg/m ² por cm de espesor |

SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Calcisecc Nature encintado se suministra en sacos de 25 Kg. Paletizado a 64 sacos por palet (1600 Kg). Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.