



CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO DE PAREDES

Maxiempaste® Extra Liso Interior

Pasta cementicia de acabado extra liso para interiores

Descripción

Maxiempaste® Extra Liso Interior es una pasta cementicia de gran trabajabilidad y durabilidad, modificada con polímeros y aditivos de alta calidad, especialmente formulada para dar un acabado extra liso en una capa delgada desde 0 mm hasta 2 mm de espesor sobre paredes en interiores.

Usos

- Interiores.

Sobre superficies de

- Repello.
- Concreto.
- Prefabricado.
- Láminas de fibroyeso.
- Láminas de fibrocemento.

Ventajas

- Produce un acabado extra liso.
- Tiene una granulometría menor a 0,08 mm, que permite capas finas menores a 2 mm de espesor para corregir imperfecciones.
- Trabajabilidad muy plástica, cremosa y cohesiva.
- Acabado muy liso, listo para pintar.
- Entre una aplicación y otra no queda marca.
- No se agrieta, pela ni ampolla.
- Para interiores.
- Pasta cementicia que ofrece mayor durabilidad y economía que la pasta acrílica.
- No requiere el proceso de lijado.
- Calidad constante, mezcla predosificada.
- Modificado con polímeros de alta calidad para una excelente adherencia.
- Puede ser aplicado con bomba proyectora Speedy.



Maxiempaste® Extra Liso Interior

MRc5 Materiales regionales:	Hasta 2 puntos
IEQc4.2 Bajas emisiones de VOC:	1 punto
MRc2 Desvío del vertedero:	Hasta 2 puntos

Usar este producto puede contribuir a la certificación LEED de proyectos. Solicite la Hoja LEED INTACO para más detalles.

Modo de empleo

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar aplomada, limpia, bien adherida, libre de polvo, rebabas de cemento, aceite, grasa, cera, pintura, eflorescencia y cualquier otro contaminante. Si la superficie supera los 30 °C, humidézcala con agua para bajar la temperatura antes de colocar el empaste. En elementos prefabricados o superficies muy absorbentes o antiguas, aplique una capa de Maxicril® puro o diluido 1:1 con agua para imprimir la superficie inmediatamente antes de colocar Maxiempaste® Extra Liso Interior. Huecos pequeños y fisuras sin movimiento deben repararse con productos adecuados al menos 24 horas antes de empastar.

Mezclado:

Añada gradualmente Maxiempaste® Extra Liso Interior a una pequeña cantidad de agua. Alterne poco a poco entre agua y polvo hasta agregar todo el saco y el agua indicada en el cuadro de dosificación en Datos Técnicos. Mezcle por medios mecánicos hasta obtener una consistencia cremosa, plástica y homogénea. Utilice un taladro de bajas revoluciones (300 rpm) y un mezclador para morteros y revestimientos como el DC 716

7/16" x 30" de Kraft. Nunca añada más agua o Maxiempaste® Extra Liso Interior después de realizada la mezcla inicial.

Colocación:

Espere preferiblemente 28 días en superficies cementicias nuevas antes de aplicar el empaste. Aplique la primera capa de Maxiempaste® Extra Liso Interior con una llana metálica lisa, presionándolo contra la superficie en un espesor suficiente para cubrir las imperfecciones. Coloque la segunda capa cuando la primera ha secado al tacto. Inmediatamente después de colocada la segunda capa, dé acabado final con una llana metálica lisa de puntas redondeadas húmeda, procurando no dejar las marcas de la llana. De ser necesario, puede lijar, pero elimine bien el polvo de la superficie. Espere un mínimo de 48 horas antes de colocar la pintura. En caso de requerir pintar antes de ese periodo de tiempo, aplique un sellador anticalcino previamente. El secado puede variar de acuerdo con las condiciones climáticas de la obra.

Limpieza:

Lave las herramientas con agua y jabón, luego de su uso.

Presentación

Costa Rica / Nicaragua / Panamá	
Presentación	Saco de 18 kg
Colores	Blanco

Rendimiento

Presentación	Rendimiento aproximado	
	A una capa	A dos capas
Saco de 18 kg	19 m ²	12 m ²

Un saco de 18 kg de Maxiempaste® Extra Liso Interior rinde 36 m² cuando se utiliza solamente para la segunda capa de empaste. Estos rendimientos dependen de las condiciones de la superficie. Realice pruebas previas para estimar el rendimiento real en la obra.

Datos técnicos

Dosificación de agua	Costa Rica / Nicaragua / Panamá
Cantidad	7,0 L a 7,5 L
Presentación	18 kg

Información	Costa Rica / Nicaragua / Panamá
Vida en recipiente	> 2 h

Recomendaciones

El exceso de agua en la mezcla disminuye las propiedades mecánicas y la calidad del producto. Sellar con un sellador antialcalino Maxiempaste® Extra Liso Interior antes de pintar, evita que la pintura se dañe, aumenta su rendimiento y fortalece el sistema. En láminas de fibroyeso o fibrocemento, realice el tratamiento de juntas adecuado; sellar este tipo de láminas con Maxicril antes de colocar la pasta es recomendable. Sobre prefabricados, trabaje las juntas previamente con malla de refuerzo y mortero, de manera que queden al nivel de la pared. Procure que la superficie y el producto estén frescos en el momento de la aplicación. No utilice agua para mezclar con temperatura mayor de 25 °C. El tiempo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

Precauciones

Puede producir irritación o quemaduras en ojos, piel y vías respiratorias. Use equipo de protección personal adecuado. Ventile el área de uso.

Primeros auxilios:

Contacto con ojos, lave con agua por 15 minutos. Ingestión, tome agua. Irritación de piel, problemas respiratorios o en caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y aporte el empaque de este producto o la Hoja de Seguridad.

Garantía

INTACO garantiza que este producto está libre de defectos y que se desempeñará de la manera descrita en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones de aplicación y recomendaciones del fabricante. INTACO repondrá el valor de compra de cualquier producto que se pruebe defectuoso. INTACO no se responsabiliza por daños indirectos, consecuentes o resultantes del mal uso del producto, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. Los datos de dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones particulares de cada construcción. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y definirlos en cada obra. INTACO se reserva el derecho de modificar la actual ficha técnica sin previo aviso.

Última versión CT: 2015-09-03



Costa Rica
Tel • (506) 2205-3333
Email • clientes.cr@intaco.com

Ecuador
Tel • (593) 373-1555
Email • clientes.ec@intaco.com

Nicaragua
Tel • (505) 2268-6519
Email • clientes.cr@intaco.com

Panamá
Tel • (507) 229-6761
Email • clientes.pa@intaco.com