

**FICHA TECNICA**Edición : Abril 2003  
Sustituye la de fecha : Enero 2002**1. Producto: TAPAPOROS CELULOSICO E-9005** Cód. E1 180 0000

*Preparación y/o acabado para superficies de madera.*

- \* **Rapidez de secado.**
- \* **Fácil lijado.**
- \* **No blanquea al lijar.**
- \* **Gran poder de relleno.**
- \* **Resistente a los productos de limpieza de uso doméstico.**

**2. Características Técnicas:**

- \* Naturaleza: Celulósico.
- \* Acabado: Semi-brillante.
- \* Color: Incoloro.
- \* Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/lt y mano.
- \* Densidad: 0,96 ± 0,02 kg/lt.
- \* Volumen de sólidos: 24 ± 1% en peso.
- \* Secado: a 20°C y 60% humedad relativa.
- \* Secado: 20 minutos.
- \* Repintado: 4 horas.

**3. Preparación de las superficies:****3.1. Superficies nuevas:**

Se aplica directamente después del mecanizado de la madera. Si se ha hecho un tratamiento de protección de la misma, hay que asegurarse que esté bien seco (dos días aproximadamente).

**3.2. Repintado:**

Como fondo sólo se utilizará en el caso de haber tenido que eliminar totalmente el barniz o esmalte anteriores.

Si se desea emplear el TAPAPOROS CELULOSICO E-9005 como acabado, cerciorarse de que el barniz viejo resiste el DISOLVENTE UNIVERSAL que se usa para diluir. En este caso, lijar bien y eliminar el polvo.

En todos los casos la eliminación de la fibra levantada de la madera se hará después de la primera mano, empleando lija fina.

Otras superficies, consultar con el *Servicio Técnico de Valentine*. **Teléfono 902 100 089.**

## FICHA TECNICA

Producto: **TAPAPOROS CELULOSICO E-9005**

Cód. E1 180 0000

### 4. Modo de empleo:

- \* Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- \* Aplicación a muñeca con cabos de algodón, diluyendo con un 25% de DISOLVENTE UNIVERSAL de Valentine.
- \* A pistola aerográfica, con una dilución del 60% de DISOLVENTE UNIVERSAL.
- \* El número de capas depende de que se desee el poro más o menos visto (abierto).
- \* Para obtener un buen acabado se frota la superficie tratada con TAPAPOROS CELULOSICO E-9005 con un estropajo de aluminio, empleando cera para evitar que el poro quede blanco.

### 5. Envase y etiquetado:

**Formatos:** 4 lt. - 1 lt.

**Precauciones:** Fácilmente inflamable. Nocivo por inhalación. Irrita los ojos. Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Evítese la exposición – recábense instrucciones especiales antes de su uso. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico ( si es posible muéstrele la etiqueta o el envase).

Contiene: Tolueno y Ftalato de dibutilo.

### 6. Estabilidad en almacén:

- \* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

### 7. Aplicaciones:

*En usos industriales se puede emplear para toda clase de trabajos de ebanistería.  
Como tapaporos para la posterior aplicación de lacas brillantes o satinadas, y como fondo propio en las aplicaciones a muñeca o pistola reseñadas.*

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.