



## PAREX ESTILO

Mortero Monocapa Color Hidrófugo e Impermeable

### Descripción

PAREX Estilo es una moderna solución para revestimientos que resume cuatro faenas en una:

- Impermeabilización,
- Nivelación / Estucar (Corrección de aristas, vanos y verticales)
- Aplicación de color
- Aplicación de textura de terminación

Significando un importante ahorro de tiempo y recursos:

- Reducir costos de mano de obra
- Reducción de costos en diferentes productos; Estuco, pintura, impermeabilizantes, etc.
- Disminución de arriendo de andamios
- Una importante disminución de tiempos de aplicación de diferentes productos
- Permite presentar las obra a nivel de terminaciones en proceso inicial de construcción

### Características Técnicas

Se compone de áridos silicios y calcáreos, pigmentos minerales, aditivos hidrófugos y cemento, logrando mediante la incorporación adecuada de agua, un revoque monocapa impermeable, hidrófugo y decorativo.

- Dada su conformación de granulometría PAREX Estilo, es un mortero con color con un alto grado de impermeabilidad al paso de agua y permeable al paso del vapor.
- Especial para revestimientos de fachadas con efecto pétreo asociando estética, protección, durabilidad y decoración.
- Evita condensación (formación de humedad) por el traspaso de vapores del interior al exterior debido a la presión, así como la degradación de los componentes constructivos.
- Producto de excelente trabajabilidad.
- Maximiza la vida útil de los elementos, crea un mayor confort y aporta una mejora térmica al soporte al tener un bajo coeficiente de conductividad.
- Parex Estilo, cuenta con pigmentos minerales, de la mas alta calidad, otorgando una durabilidad en el tiempo por su resistencia a los rayos UV y a los agentes atmosféricos.

### Aplicación

Para asegurar su alto nivel de impermeabilidad al paso de agua y permeabilidad al paso de vapor. PAREX Estilo, se debe aplicar en espesores mínimos de 15 mm. En espesores menores, su aplicación será sólo para efectos decorativos.

Este producto puede aplicarse en 4 tipos de terminaciones.

- Gota.
- Gota Gruesa.
- Gota planchada.
- Platachado rústico grueso.

### Campo de aplicación

Se recomienda el uso de PAREX Estilo sobre soportes de:

- Albañilería.
- Bloques de hormigón o ladrillos de arcilla.
- Muros de hormigón.
- Superficies estucadas en general.

Para otros tipos de soportes rígidos o flexibles, consultar al Departamento de Asistencia Técnica de PAREX Chile.

### Dosificación

Incorporar aproximadamente entre 5 – 6 litros de agua por saco de 30 kg. El tiempo de mezclado aproximado es de 3 a 4 minutos. (Depende del equipo de mezclado a utilizar)

### Preparación

Agregar en un recipiente limpio y estanco el 60%, del agua de amasado, luego agregar el producto, mezclar con un revolvedor mecánico y agregar el 40% del agua restante, mezclar hasta obtener una pasta homogénea y dócil (sin grumos), por un tiempo entre 3 a 4 minutos.

Indistinto al tipo de terminación, es fundamental mantener la misma dosis de agua durante su aplicación y en igual forma su tiempo de mezclado en la preparación.

## Modo de empleo

El modo de empleo de PAREX Estilo, dependerá de la terminación y forma de aplicación (manual, mecánica o proyectada) que se requiera.

Sobre soportes no homogéneos o muy absorbentes, se recomienda aplicar una primera capa o raseo de aproximadamente 5 mm de espesor extendida y oprimida sobre el soporte. Una vez que haya tirado, proceder a una segunda carga, de acuerdo a la terminación requerida.

- Para terminaciones Gota, Gota gruesa y Gota Platachada, la segunda capa consiste en proyectar el grano de decoración.
- Para terminación Platachada el aspecto alisado se obtiene mediante la pasada de una llana sobre el grano endurecido.
- Para estas 3 terminaciones, el espesor de la primera y segunda capa debe ser de 15 mm como mínimo.
- Para el Platachado Rústico Grueso, su aplicación puede ser manual o mecánica. Aplicar una capa de raseo si es necesario o aplicar una primera capa extendida y oprimida sobre el soporte de 10 mm aproximadamente. Una vez que haya tirado, aplicar la segunda capa para obtener el espesor especificado (mínimo 15 mm).

Las cargas se deben realizar con un intervalo de tiempo, de acuerdo a las condiciones de obra. Como toda mezcla cementicia se debe considerar su protección con un sistema de curado, durante las primeras 72 horas desde su aplicación (se sugiere el curado en sistema de nebulizador).



1

Agregar en un recipiente el 60% del agua de amasado, agregar el producto. Mezclar utilizando un revolvedor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea y dócil (sin grumos) mezclar por 3 a 4 minutos



2

Sobre soportes no homogéneos o muy absorbentes, se recomienda aplicar una primera capa o raseo de aproximadamente 5 mm de espesor extendida y oprimida sobre el soporte. Una vez que haya tirado; procede a una segunda carga, de acuerdo a la terminación requerida.



3

Para las terminaciones GOTA, Gota Gruesa y Gota Planchada, la segunda capa consiste en proyectar el grano de decoración

Es fundamental que aplicadores o cualquier mano de obra que aplique este producto, se capacite en el conocimiento y manejo de Parex Estilo para una correcta aplicación. Para esto, Parex Group Chile cuenta con un Centro de Formación Técnica que, sin costo, capacita sobre este producto

## Datos técnicos

Forma y color	Polvo fino de color de acuerdo a lo especificado en el envase. Gama de 12 colores
Tamaño máximo	Máx. 3 mm
Presentación	Sacos de 30 kg
Duración	6 meses en envase original
Densidad húmeda	1,77 Kg/lt
Rendimiento	1 saco de 30 kg por m <sup>2</sup> en e= 15 mm
Resistencia a la compresión	> 50 Kg /cm <sup>2</sup>
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>· Almacenar en lugar fresco y seco con el envase cerrado antes de su uso.</li><li>· No apilar más de 7 sacos de altura.</li></ul>

### Precauciones

- No agregar más agua de la dosis indicada
- Mantener el tiempo de mezclado
- No Mezclar Parex Estilo Con otros materiales
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad evitando el contacto con la piel y los ojos.

### Almacenamiento

- Almacenar en lugar fresco y seco con el envase carreado antes de su uso
- No apilar más de 12 sacos de altura

## IMPORTANTE

Las recomendaciones y resultados descritos en esta ficha son en base a ensayos de laboratorio y a nuestra mejor experiencia. Esto basado en una correcta utilización de los productos.

Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por tanto, de su exclusiva responsabilidad.