

FICHA TÉCNICA

FIJACRIL AL AGUA

DEFINICIÓN

Imprimación fijadora al agua muy penetrante para superficies porosas de obra nueva o pintada utilizada para sanear fondos en mal estado.

PROPIEDADES

- Buena adherencia.
- Gran penetración.
- Al aplicar deja una capa incolora.

USOS

Para fijar, compactar y endurecer superficies en mal estado, de cal, temple y pinturas viejas en general

CARACTERÍSTICAS

Brillo

Satinado.

Color

Incoloro

Densidad media

1.01 ± 0.05 Kgr/l

Viscosidad

1-5 p (2/50)

Contenido en sólidos

45-50 %

Rendimiento

8 a 14 m²/L (según soporte, por mano aplicada y dilución)

Mín. Tª formación film

6 °C aproximados

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

Dilución

La dilución es muy importante que se realice de la siguiente forma: una parte de FIJACRIL AL AGUA por 4-6 partes de agua y remover el envase hasta su completa homogeneización.

Temperatura aplicación

Entre 5 °C y 30 °C en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha o rodillo.

Tiempo de secado

Al tacto 30-60 minutos seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente y repintado 24 horas recomendadas.

Limpieza de útiles

Con agua, inmediatamente después de su utilización antes de que se sequen.

Preparación de la superficie

La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc). Posteriormente esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura.

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase original, perfectamente cerrado y sin abrir..

Envasado

25 L 5 L y 1 L en garrafas y botes de boca ancha.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Cuando se proceda al raspado y lijado de las pinturas viejas proteger los ojos y nariz de las partículas de polvo que se producen y trabajar en zonas bien aireadas

NOTA: Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso