

Antisol® W

Compuesto curador para concreto.
Libre de solventes

Descripción	Es una emulsión acuosa de parafina, libre de solventes, que al aplicarse sobre el concreto o mortero fresco forma una película impermeable que evita la pérdida prematura de humedad, para garantizar un completo curado del material.
Usos	<ul style="list-style-type: none">■ Como curador para concreto y mortero, especialmente en aquellos elementos expuestos al medio ambiente y a condiciones climáticas adversas, tales como: Pavimentos, Canales, Bodegas, Estacionamientos, Hangares, Silos y Concretos con grandes áreas expuestas.■ Como solución para el curado de mezclas cementosas en zonas de abastecimiento de agua deficiente o de difícil procedimiento de curado.■ Para curar mezclas cementosas en recintos cerrados donde no pueden ser usados curadores con base de solventes.
Ventajas	<ul style="list-style-type: none">■ Viene listo para usar.■ Fácil de aplicar, sin diluciones ni preparaciones.■ Impide el resecamiento prematuro del concreto permitiendo el normal desarrollo de las resistencias.■ Ayuda a controlar el agrietamiento en grandes áreas expuestas al sol y al viento.■ Antisol W se aplica una vez, reduciendo así los costos del curado de concretos y morteros.■ Proporciona un curado efectivo, sin agua y reduciendo los costos de mano de obra en el curado.■ Proporciona una película de fácil remoción cuando se va a aplicar al concreto un tratamiento o acabado posterior.
Datos Técnicos	
Presentación	Tambores con 200 Kg Paila con 19.0 Kg
Color	Blanco
Almacenamiento	2 años en sitio fresco y bajo techo en su envase original bien cerrado.
Densidad	Aprox. 1.00 Kg/l
Rendimiento	Un litro de Antisol W cubre aproximadamente 4-5 m ² . El consumo del Antisol W depende de la porosidad, absorción y rugosidad de la superficie sobre la cual se aplica.



Modo de Empleo	El Antisol W puede ser aplicado con aspersor, fumigadora manual o brocha, aunque ésta última puede dejar marcas de pasada. La aplicación debe hacerse tan pronto como desaparezca de la superficie el agua de exudación del concreto o mortero, es decir, cuando pase de brillante a mate. Debe evitarse la formación de charcos del producto. La película que genera el Antisol W una vez seco es transparente.
Limitaciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado deberá retirarse la película dejada por el curador. ■ No recomendado para acabados estéticos ni obra limpia. Se recomiendan ensayos previos, para ajuste de dosis y acabado deseado.
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antisol W debe agitarse antes de usarlo y periódicamente durante su aplicación. ■ Proveer ventilación adecuada durante la aplicación. ■ El Antisol W viene listo para usar. No diluir ni mezclar con agua u otros materiales. ■ Proteger la película de la lluvia por lo menos dos (2) horas y del tráfico por lo menos durante 7 días. ■ Debe tenerse la precaución de lavar las herramientas y equipos usados mientras el producto esté fresco. Una vez seco solo puede ser retirado por medios mecánicos. ■ Si el curador no es retirado, y el elemento es sometido a tráfico, pueden presentarse manchas y un aspecto sucio.
Medidas de Seguridad	Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar guantes de caucho, guantes y máscara de protección durante su aplicación. Consultar Hoja de Seguridad del producto.
Códigos R/S	R: 22/25 S: 26
Advertencia	La información y, en específico, las recomendaciones relacionadas con la aplicación y el uso final de los productos Sika, son proporcionadas de buena fe con base en los conocimientos actuales y la experiencia de Sika con los productos, siempre y cuando los mismos sean debidamente almacenados, manejados y aplicados en condiciones normales, de conformidad con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones reales de la obra son tales que no puede inferirse garantía alguna con respecto a la comerciabilidad o adecuación para un objeto específico, ni responsabilidad alguna derivada de relación jurídica alguna, o bien de esta información, o bien de recomendaciones escritas, o bien de cualquier otra asesoría suministrada, salvo con respecto a algún defecto o vicio oculto del producto. El usuario del producto deberá probar la adecuación del producto a la aplicación y objeto propuestos para que la garantía dada por Sika pueda ser opuesta a nosotros. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos propios de terceros deberán ser observados. Todos los pedidos se encuentran sujetos a nuestras condiciones actuales de venta y entrega, las cuales manifiesta usted conocer. Los usuarios deberán en todo momento referirse a la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto en lo que se refiere al respectivo producto, de las cuales serán suministradas copias previa solicitud o requerimiento del cliente.



Sika Venezuela S.A.
 Zona Industrial Municipal Sur Av Iribarren Borges Parcela 8-1 Valencia, Edo Carabobo, Venezuela.
 Teléfono Master (0241) 300.10.00 Fax Recepción: (0241) 300.11.65
 Teléfono Máster Venta (0241) 300.11.28 Fax (0241) 300.11.38
 WEB: www.ve.sika.com