

# Morpla<sup>TM</sup> series



## Ceminstant Postes

Ideal para la instalación de vallas y postes

### Descripción:

- CEMINSTANT POSTES es un conglomerante hidráulico, listo para usar que se caracteriza por su rapidez de fraguado. No necesita amasado ni preparación previa de ningún tipo, sólo requiere añadir agua.

- Fijación de todo tipo de postes de madera, hormigón o metal, para vallas, señales y mobiliario urbano.

### Modo de empleo:

Para obtener un resultado óptimo, proceda según las siguientes instrucciones:

1. Cave un hoyo a la profundidad y anchura necesarias para el tamaño del poste (ver tabla en el reverso)
2. Llene un tercio del hoyo con agua e introduzca el poste.
3. Vierta el producto alrededor del poste hasta que no se vea agua en la superficie (el polvo debe cubrir completamente la superficie del agua). Riegue ligeramente el polvo superficial.
4. Coloque y nivele el poste. El endurecimiento comenzará a los 55 minutos.
5. Cuando endurezca, cubra el hoyo con tierra o cubierta vegetal.



## Presentación y almacenamiento:

1. Ceminstant Postes se suministra en palets plastificados de 1.200 kg (48 sacos de 25kg) y/o palets de tubs de 5kg/unidad.
2. Almacenar en lugares secos evitando que el almacenamiento se prolongue más de 3 meses.

## Precauciones de uso:

- Ceminstant Postes no requiere amasado.
- No está recomendado para trabajos de hormigonado en general, fachadas o enfoscados.
- Evitar el contacto con la piel. Para más información consultar la ficha de seguridad.
- El equipo empleado debe limpiarse con agua y no eliminarse los deshechos por el desagüe.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- El efecto de la temperatura afecta sensiblemente el tiempo de endurecimiento.



## Cantidades recomendadas de Ceminstant Postes

Tamaño del posteA	ltura del posteN	Tamaño de hoyos		úmero de	
		Diámetro profundidad		Sacos	Tubs
Redondo 5cm.	100 cm	15 cm x 30 cm	1/3	2	
	150cm	15 cm x 45 cm	1/2	3	
	200 cm	15 cm x 60 cm	3/4	4	
	100 cm	20 cm x 30 cm	2/3	4	
	150cm	20 cm x 45 cm	1	5	
	200 cm	20 cm x 60 cm	1 1/2	8	
		Lado profundidad			
Cuadrado 7,5 cm.	100 cm	20 cm x 45 cm	3/4	4	
	150cm	20 cm x 60 cm	1	5	
	200 cm	20 cm x 75 cm	1 1/3	7	
	100 cm	25 cm x 45 cm	1 1/2	8	
	150cm	25 cm x 60 cm	2	10	
	200 cm	25 cm x 75 cm	2 1/2	13	
		Lado profundidad			
Cuadrado 10 cm.	100 cm	20 cm x 45 cm	2/3	4	
	150cm	20 cm x 60 cm	3/4	4	
	200 cm	20 cm x 75 cm	1	5	
	100 cm	25 cm x 45 cm	1 1/2	8	
	150cm	25 cm x 60 cm	1 3/4	9	
	200 cm	25 cm x 75 cm	2	10	

La profundidad recomendada depende de la altura del poste, la carga que deba soportar y las características del suelo. Como referencia, un poste de sección cuadrada de 7,5 cm de lado y 1,5 metros de altura debe colocarse a una profundidad de unos 60 cm.

## Ceminstant Postes (espolvoreado en agua)

### Características

Tiempo de utilización (22%/60% HR)  
Resistencia a compresión 15 min>  
Resistencia a compresión 1 horas>  
Resistencia a compresión 3 horas>  
Resistencia a compresión 1 día>  
Resistencia a compresión 7 días>  
Resistencia a compresión 28 días  
Densidad aparente<sup>1</sup>  
Granulometría  
Agua probetas<sup>2</sup>

### Especificaciones

4-6 min  
0.2 N/mm<sup>2</sup>  
1 N/mm<sup>2</sup>  
1.5 N/mm<sup>2</sup>  
4 N/mm<sup>2</sup>  
10 N/mm<sup>2</sup>  
>15 N/mm<sup>2</sup>  
500 g/l  
0-2 mm  
1%

Los datos de resistencia se han obtenido de probetas realizadas según modo de empleo.

## RECOMENDACIONES

### Delegación CATALUÑA:

Carretera C-17, km 2,930  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)  
Tlf: 93 509 50 00, Fax: 93 509 50 60  
Atención al cliente: 93 575 16 64  
pedidos.montcada@lafarge.com  
atencioncliente.montcada@lafarge.com

### Delegación LEVANTE:

Isaac Newton s/n, Polígono Sepes  
46520 Sagunto (Valencia)  
Teléfono: 96 267 15 52 / 96 101 40 00  
Fax: 96 267 66 66 / 96 268 05 70  
Atención al cliente: 96 267 89 80  
pedidos.sagunto@lafarge.com  
atencioncliente.sagunto@lafarge.com

### Delegación CENTRO:

Carretera Madrid-Toledo km 49,800  
45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)  
Tlf: 925 02 15 00, Fax: 925 53 11 36  
Atención al cliente: 925 55 01 77  
pedidos.vga@lafarge.com  
atencioncliente.vga@lafarge.com