

MASA RÁPIDA

MASILLA CORRIENTE AUTOMOTIVA PARA SELLAR POROSIDAD SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS TRATADAS CON MASILLA PLÁSTICA

C-10

DESCRIPCIÓN

Masilla a base de nitrocelulosa, resinas sintéticas, pigmentos, cargas y solventes seleccionados, formulada para sellar y rellenar pequeñas reparaciones en chapearía y en laqueado de madera.

USOS

- Pequeñas correcciones en chapa.
- Sobre Primers rápidos o Primers poliuretánicos
- Se utiliza principalmente sobre la MASILLA PLÁSTICA MONOPOL (C-05) para sellar poros.
- Sobre pinturas antiguas debidamente preparadas
- Sellado de madera antes de pintar o laquear.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia y fácil lijado.
- Consistencia extra fina, que sella todas las imperfecciones de la superficie.
- Se puede aplicar a soplete diluyendo con THINNER UNIVERSAL 3030 MONOPOL.
- De secado rápido, lo que permite lijar a 30 minutos de su aplicación.
- Excelente compatibilidad para mezclar con SURFACER MONOPOL (C-15) o directamente con NITROLAC MONOPOL (C-20).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas, libres de polvo, suciedad, grasa, aceite, etc. Se deben lijar las asperezas bajando de lija gruesa a lija fina, preferentemente al agua.

MODO DE EMPLEO

Lista para uso. Aplicar con espátula, haciendo que penetre muy bien en todos los poros y rendijas. Dejar secar y lijar con lija de agua de grano fino (400-600) una vez seco el producto. No se recomienda aplicar en capa gruesa ni sobre desniveles profundos.

RECOMENDACIONES

- Evitar pintar a temperaturas inferiores a 6°C y/o humedad relativa mayor a 90%.

PRECAUCIONES

- La MASA RÁPIDA no puede aplicarse sobre chapa metálica.
- Producto inflamable.
- Se recomienda el uso de máscara protectora contra vapores orgánicos, lentes de seguridad y guantes de PVC o látex.
- Mantener el ambiente bien ventilado durante la preparación, aplicación y secado.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar éstos con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. Si la irritación persiste consultar un médico.
- Tóxico, no ingerir. Si es el caso consultar un médico inmediatamente.
- Mantener el envase bien cerrado, lejos del fuego y fuentes de calor en un lugar seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de los niños en todos los casos. Durante la preparación y aplicación del producto y una vez aplicado el mismo, hasta que seque totalmente y no tenga olor.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

LIMPIEZA DE SUPERFICIES METÁLICAS

- REMOPIN MONOPOL (C-45), para eliminar pinturas.
- THINNER ÁLPEX MONOPOL

CAPA INTERMEDIA

- SURFACER MONOPOL (C-15), para NITROLAC Y LACABRIL

PINTURAS DE ACABADO

- NITROLAC MONOPOL (C-20)
- ESMALTE POLIURETANO MONOPOL (F-165)

BARNICES DE ACABADO

- NITROCLEAR MONOPOL (C-25)
- BARNIZ URETANO ACRÍLICO MONOPOL (F-166)

DILUYENTE Y LIMPIEZA DEL EQUIPO

Si fuera necesario, THINNER UNIVERSAL 3030 MONOPOL o THINNER NITROLAC 3007 MONOPOL.

SISTEMA DE APLICACIÓN

Soplete, diluir con THINNER UNIVERSAL 3030
MONOPOL o THINNER NITROLAC 3007 MONOPOL.
Espátula de masillar.

TIEMPO DE SECADO (25°C)

Al tacto: 5 min.
Lijado: 30 min.
Secado total: 2 horas.

LIJADO

En seco, primero con lija 220 y luego con lija 320.
Al agua, primero con lija 240 y luego con lija 280.

ACABADO SECO

Mate

NÚMERO DE CAPAS

Se recomienda aplicar 1-3 capas delgadas de MASA
RÁPIDA.

ESPESOR RECOMENDADO POR CAPA

Máximo 100 micrones.

RENDIMIENTO

17.5 m²/galón a 100 micrones de espesor.
En la práctica, el rendimiento depende de varios
factores como por ejemplo: forma del objeto,
imperfección de la superficie, modo de aplicación,
etc.

PORCENTAJE DE SÓLIDOS

Peso: 65 % +/- 2%
Volumen: 50 +/- 2%

ENVASES

¼ galón (0,9 litros)
1 galón (3,5 litros)

GAMA DE COLORES

Gris (código 221400)

por factores fuera de nuestro control. El
consumidor deberá determinar si los productos
suministrados se adaptan a la aplicación convenida.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en muchos años de experiencia e investigación de laboratorio. Garantizamos que la calidad de nuestros productos está en consonancia con las especificaciones standard de Monopol. Resaltamos que nuestras instrucciones han sido cuidadosamente descritas y el trabajo ha sido realizado de acuerdo con los requerimientos del buen hacer profesional. Declinamos toda la responsabilidad si el resultado final se ve afectado