Repintado Automotriz DuPont

# DuPont Final-Fil 2290S™

## Descripción


DuPont Final-Fil 2290S™ es un rellenador poliéster de dos componentes, versátil, diseñado para llenar las imperfecciones sobre superficies adecuadamente preparadas incluyendo rellenador, fibra de vidrio, SMC, acero, primarios curados y acabados curados.

## Información general



### Componentes

DuPont Final-Fil 2290S™
Endurecedor DuPont Final-Fil 2291S™




### Relación de mezcla

Mezcle una lata de DuPont Final-Fil 2290S™ con un tubo de Endurecedor DuPont Final-Fil 2291S™ (o DuPont Final-Fil 2290S™ del tamaño de una pelota de golf con una tira de 7.5 cm del endurecedor).

***Recomendaciones para una aplicación exitosa***

*No use más de la cantidad recomendada del endurecedor. Muy poco endurecedor causará que se manche (oscurecimiento), demasiado endurecedor que se decolore (amarillamiento). Esto será más visible en coches de colores claros.*



### Tiempo de vida útil

Use todo el material mezclado en un lapso de 5 minutos.

## Aplicación



### Substratos

| | |
|---|---|
| Rellenadores | Acero |
| Fibra de vidrio | Primarios curados |
| SMC | Acabados curados |



### Preparación de la superficie

Lave las superficies pintadas con jabón y agua.
Para substratos diferente de plástico o fibra de vidrio sin primario, lave la superficie con DuPont First Klean 3900S™, Prep-Sol® 3919S™ o DuPont Kwik Clean 3949S™ para quitar cualquier grasa, aceite u otros contaminantes.
Para plásticos sin primario y substratos de fibra de vidrio, use el limpiador de plásticos Plas-Stick® 2320S™ para quitar cualquier contaminante de la superficie. No use ningún limpiador base solvente (por ejemplo, DuPont First Klean 3900S™, DuPont Final Klean 3901S™, Prep-Sol® 3919S™ o el Thinner Acrílico DuPont 3939S™) en plásticos sin primario debido a la posible acumulación de electricidad estática que puede causar una ignición espontánea.
Lije con lija de grano P180 o más fino.



® son marcas registradas y ™ son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company.
Derechos Reservados© 2001E. I. du Pont de Nemours and Company. Todos los derechos reservados.

# DuPont Final-Fil 2290S™



## Aplicación

Mezcle completamente DuPont Final-Fil 2290S™ y el endurecedor. Aplique la masilla mezclada en capas delgadas con un rodillo. El espesor máximo es de 1/8 de pulgada, no regrese la mezcla no usada a la lata.

***Recomendaciones para una aplicación exitosa***

*No aplique sobre acabados acrílicos frescos.*



## Tiempo de secado y oreo

| | |
|---|---|
| Secado al aire | Aproximadamente 30 minutos a 21° C |



## Lijado

Termine lijando con lija DA de grano P240 ó P320 en seco o en húmedo para el primario o con orbital DA de grano P320 ó P400 en seco o en húmedo para el sellador. Use limpiador DuPont Final Klean 3901S™, Thinner Acrílico DuPont 3939S™ o DuPont Low VOC Final Klean 3909S™ para quitar los residuos del lijado. Aplique cualquier primario o sellador DuPont sobre el Final-Fil 2290S™.

## Propiedades físicas

| | |
|---|---|
| VOC: | 0.25 kg/litro listo para aplicar |
| Espesor de película seca recomendada: | no más grande de 1/8 de pulgada (0.3 mils) |
| Punto de flash: | ver MSDS |

## Áreas con VOC regulados

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas con VOC regulados. Siga las recomendaciones de preparación y manejo indicadas en la carta para productos que cumplen con los VOC en su área.

## Seguridad y manejo

ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO DE REPINTADO DUPONT, ASEGÚRESE DE HABER LEÍDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. USE UN RESPIRADOR CON FILTRO DE AIRE, AJUSTADO APROPIADAMENTE CON CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS (TC-23C APROBADO NIOSH) Y FILTRO DE PARTÍCULAS (NIOSH TC-84A), PROTECCIÓN PARA LOS OJOS, GUANTES Y ROPA PROTECTORA MIENTRAS MEZCLA EL CATALIZADOR CON LA PINTURA, DURANTE LA APLICACIÓN Y HASTA QUE TODOS LOS VAPORES SE HAYAN EXTRAÍDO. EN ESPACIOS CONFINADOS, O EN SITUACIONES DONDE SON TÍPICAS LAS OPERACIONES DE APLICACIÓN CONTINUA O SI NO ES POSIBLE UN RESPIRADOR DE FILTRO DE AIRE, USE UN RESPIRADOR DE PRESIÓN POSITIVA (NIOSH TC – 19C), EN TODOS LOS CASOS, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE DEL RESPIRADOR. NO PERMITA EL PASO A NADIE SIN LA PROTECCIÓN ADECUADA EN EL ÁREA DE PINTADO. ESTE PRODUCTO ESTÁ HECHO PARA USO INDUSTRIAL Y PARA SER APLICADO SÓLO POR PINTORES PROFESIONALES CAPACITADOS.



® son marcas registradas y ™ son marcas registradas de E. I. du Pont de Nemours and Company.
Derechos Reservados© 2001E. I. du Pont de Nemours and Company. Todos los derechos reservados.