



Repintado Automotriz DuPont

DuPont First Klean 3900S™

Descripción


DuPont First Klean™ 3900S™ es un limpiador de superficie de secado rápido diseñado para acelerar la preparación inicial de la superficie antes de lijar o empastar. DuPont First Klean 3900S™ remueve cera, grasa, silicón, suciedad, alquitrán, restos de insectos y pegamento residual de cintas adhesivas.

Información general



Componentes

DuPont First Klean 3900S™



Relación de mezcla

Listo para aplicar.



Aplicación

Substratos

Substratos sin lijar.
Acabados originales.
Superficies repintadas y curadas

Nota: no deben utilizarse en substratos de plástico sin primario o de fibra de vidrio debido a la posible formación de electricidad estática, lo cual causaría una ignición espontánea.



Preparación de la superficie

Lave la superficie con jabón y agua.



Aplicación

- Humedezca un trapo limpio con DuPont First Klean 3900S™.
- Lave la superficie para desprender y levantar los contaminantes, de inmediato continúe secando por completo con un trapo limpio.

Nota: los reglamentos locales sobre el aire pueden requerir el uso de atomizadores para la aplicación del solvente de limpieza.

DuPont First Klean 3900S™



Recomendaciones para una aplicación exitosa

- No permita que el *u ont irst lean* se seque en la superficie. *i esto ocurre, simplemente vuelva a remo ar limpie en seco. tilice un trapo limpio para aplicar limpiar el u ont irst lean*
- *ara las superficies con elementos difíciles de remover, vuelva aplicar u ont irst lean permita que repose en la superficie durante unos minutos sin secar, enseguida quite las impurezas.*
- *ara superficies repintadas u originales que se sabe que son sensibles a la reparación, utilice u ont i lean como solvente de limpieza.*
- *ierre el contenedor despu s de su uso. sto previene que el limpiador se evapore pierda eficiencia.*

Propiedades físicas

VOC: 0.78 kg / litro listo para aplicar.

Punto de flash: Ve a MSDS.

Áreas con VOC regulados

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden estar restringidos o requieren instrucciones especiales de mezcla en áreas con VOC regulados. Siga las recomendaciones de preparación y manejo indicadas en la carta para productos que cumplen con los VOC en su área.

Seguridad y manejo

ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO DE REPINTADO DUPONT, ASEGÚRESE DE HABER LEÍDO TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD. USE UN RESPIRADOR CON FILTRO DE AIRE, AJUSTADO APROPIADAMENTE CON CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS (TC-23C APROBADO NIOSH) Y FILTRO DE PARTÍCULAS (NIOSH TC-84A), PROTECCIÓN PARA LOS OJOS, GUANTES Y ROPA PROTECTORA MIENTRAS MEZCLA EL CATALIZADOR CON LA PINTURA, DURANTE LA APLICACIÓN Y HASTA QUE TODOS LOS VAPORES SE HAYAN EXTRAÍDO. EN ESPACIOS CONFINADOS, O EN SITUACIONES DONDE SON TÍPICAS LAS OPERACIONES DE APLICACIÓN CONTINUA O SI NO ES POSIBLE UN RESPIRADOR DE FILTRO DE AIRE, USE UN RESPIRADOR DE PRESIÓN POSITIVA (NIOSH TC – 19C), EN TODOS LOS CASOS, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE USO DEL FABRICANTE DEL RESPIRADOR. NO PERMITA EL PASO A NADIE SIN LA PROTECCIÓN ADECUADA EN EL ÁREA DE PINTADO. ESTE PRODUCTO ESTÁ HECHO PARA USO INDUSTRIAL Y PARA SER APLICADO SÓLO POR PINTORES PROFESIONALES CAPACITADOS.

Precaución: no utilice limpiadores basados en solventes (es decir, DuPont First Klean 3900S™, DuPont Final Klean 3901S™, Prep-So® 3919S™ o Thinner Acrílico DuPont 3939S) en substratos de plástico sin primario o de fibra de vidrio. La simple acción de tallado cuando se limpia un plástico sin primario puede generar rápidamente una electricidad estática y el peligro de una ignición espontánea.

