



▶▶ BAGAR® AIRLISS G

INFORMATIONS GÉNÉRALES

► DÉFINITION

- Enduit de lissage et de finition en pâte à projeter en phase aqueuse
- Spécial airless

► DESTINATION

- Intérieur : murs et plafonds
- Destiné à la préparation des fonds avant pose de revêtements muraux légers ou mise en peinture (finition mate ou satinée)
- Idéal pour enduire les supports courants



LES + PRODUITS

- ✓ Excellent équilibre garnissant/finition
- ✓ Grand confort d'application
- ✓ Facile à poncer
- ✓ Très blanc
- ✓ Peut être appliqué manuellement



2

BAGAR® TECHNIQUE





2

BAGAR[®]
TECHNIQUE

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : 30.10.09

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

BAGAR[®] AIRLISS G

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

► PRÉSENTATION	Pâte prête à l'emploi
► COMPOSANTS	Dispersions acryliques, épaississants celluloseux, charges minérales et additifs sélectionnés
► DENSITÉ	1,7 ± 0,1
► pH	8 ± 1
► COULEUR	Blanc
► TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
► CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36-005 - Famille III, classe 2 AFNOR NF T 30-608 AFNOR XPT 30-608 G ₃ E ₅ S ₂ V ₀ W ₀ A ₀ C ₀
► CLASSEMENT AU FEU	EUROCLASS - A2 - s1, d0 PV disponible sur simple demande
► HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
► CONDITIONNEMENT	Sac plastique de 25 kg avec poignée - Seau plastique de 25 kg
► CONSERVATION	9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30 °C) et de l'humidité

MISE EN ŒUVRE

► PRÉPARATION	Malaxer avant utilisation
► DILUTION	Jusqu'à 3 % si nécessaire
► APPLICATION	• <i>Matériel</i> Lame à enduire, lisseuse. Machine à enduits airless (débit mini de 5 litres/min) avec buses de 0,027" à 0,033" et angle de 50° et 60° Se référer au manuel d'utilisation de la machine ainsi qu'aux préconisations des fabricants de machine pour ce qui concerne la mise en œuvre (pression, buses...) - Ne nécessite pas de crépine ni de filtre pour l'application • <i>Conditions</i> Ne pas appliquer par température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 30 °C, et hygrométrie supérieure à 65 % H.R. • <i>Nettoyage du matériel</i> À l'eau avant séchage complet
► ÉPAISSEUR D'APPLICATION MAXIMUM	3 mm
► CONSOMMATION MOYENNE	De 0,8 à 1,5 kg/m ² selon la rugosité des fonds et la finition recherchée
► SUPPORTS	Béton, béton cellulaire, brique, parpaing, enduit ciment et de ragréage, plâtre et carreau de plâtre, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, toile de verre, Enduit BAGAR[®] Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux
► RECOUVREMENT	Enduit BAGAR [®] , revêtements muraux légers, peinture mate ou satinée